

Tehničke informacije

MAESTRO LJEPILO ZA PARKET – KLASIK

jednokomponentno ljepilo za parket na bazi vode



Opis

MAESTRO LJEPILO ZA PARKET KLASIK je izrađeno na bazi vodene disperzije polivinil acetata.

Područje primjene

Koristi se za lijepljenje klasičnog parketa na betonske, drvene i slične podloge. Najbolji rezultati postižu se kad je temperatura ljepila, parketa i podloge od +15 °C do +25 °C. Ne raditi kod temperatura nižih od +10 °C!

Asortiman

MAESTRO LJEPILO ZA PARKET KLASIK

Gustoća

1,35 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)

Razrjeđivanje

Maestro ljepilo za parket klasik se ne razrjeđuje.

Sadržaj nehlapivih tvari

težinski: 72 - 73 % (HRN EN ISO 3251)

Kompatibilnost

Prethodni premazi: *Maestro primer za estrih*

Priprema površine

Za postizanje optimalne zaštite podloga mora biti suha, ravna, glatka te dobro očišćena od masnoće i prašine.

Mjere sigurnosti

Držati daleko od izvora topline i izvora paljenja te izvan dohvata djece. Spriječiti istjecanje i izlijevanje u vodotokove i drenažne sustave. Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda. Prilikom uporabe nositi prikladnu zaštitnu opremu.

Priprema materijala

Prije uporabe dobro promiješati!

Nanošenje materijala

Ljepilo se treba ravnomjerno nanijeti nazubljenom lopaticom u debljini sloja od oko 1mm. Ljepilo veže već nakon par sati, ali se daljnja obrada preporuča tek nakon 24 sata.

Nakon uporabe temeljito oprati korištene alate u vodi.

MAESTRO LJEPILO ZA PARKET – KLASIK

jednokomponentno ljepilo za parket na bazi vode

Za sve nedoumice obratiti se Chromos-Svjetlost prodajno-tehničkom savjetniku.

Uvjeti rada

temperatura zraka: $10\text{ }^{\circ}\text{C} > T < 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

relativna vlažnost: $< 75\%$

temperatura površine: $10\text{ }^{\circ}\text{C} > T < 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Potrošnja

0,80 – 1,2 kg/ m² za jedan sloj

Sušenje

temperatura površine [°C]	suh na dodir [min]	međupremazni interval [h]
20	25 - 30	24

Rok valjanosti

1 godina od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži

Transport i skladištenje

Skladištiti u originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka i na temperaturi od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$. U zimskim uvjetima proizvod zaštititi od smrzavanja.

Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. na temelju čega se na zahtjev kupca dostavlja uvjerenje o kvaliteti proizvoda.

Opće napomene

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkih informacija. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirane tehničke informacije nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije

MAESTRO LJEPILO ZA PARKET – KLASIK

jednokomponentno ljepilo za parket na bazi vode

informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije uporabe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev putem stl@chromos-svjetlost.hr ili msds@chromos-svjetlost.hr adrese.

O 8.3/2//1 | 27.04.2026.



Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

